

SCHEMA TECNICA

Data emissione: 01/06/2005

Data revisione:



SIRO S.r.l.

Via Meucci, 5 - Z.I. Selve
35037 Teolo - Padova
Tel. 049.990.11.22
Fax 049.990.15.36
e-mail: vendite@siropaints.com
www.siropaints.com

FAST WB SO FERROMICACEO

Finitura monocomponente idrodiluibile

78W3.OFM

NATURA DEL PRODOTTO

Finitura a base di ossido di ferro micaceo e copolimeri acrilici idrodiluibili con elevata adesione al supporto applicabile direttamente su lamiera zincata.

CAMPI DI IMPIEGO

Protezione di manufatti in acciaio, carpenteria industriale, ferro zincato.

MODALITA' DI APPLICAZIONE:

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici ferrose: sabbiatura di grado SA2 o accurata pulizia meccanica con asportazione di qualsiasi traccia di ruggine, calamina, grasso ed umidità, seguita da sgrassaggio con solventi organici.

Superfici zincate: leggera carteggiatura seguita da sgrassaggio accurato con solventi organici.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Mescolare fino a colore e consistenza uniformi. Diluire con acqua demineralizzata o di rete a bassa durezza fino a viscosità di 40-50" Ford 4 a 20°C.

APPLICAZIONE: Aerografo. Usare ugelli di diametro 1,5-1,7 mm. e pressione di 3-5 atm. - Airless. Usare ugelli di diametro 0,025-0,040 mm. e pressione di 80-120 atm. - Pennello per piccole superfici.

DATI TECNICI:

TIPO DI PRODOTTO:	Monocomponente.
ASPETTO DEL FILM:	Semiopaco.
COLORI:	Vedi cartella OFM.
PESO SPECIFICO:	1,25 kg/L ($\pm 0,1$).
VISCOSITA' DI FORNITURA:	30" Ford 8 a 25°C. (± 2 ").
CONTENUTO DI SOLIDI IN PESO:	48% (± 3 %).

ESSICCAZIONE A 20°C E 60% U.R. .:	- Fuori polvere: 30-60'. - Fuori impronta: 1-2 ore. - Indurimento totale: 12 ore. - Massima resistenza: 5 gg.
--	--

STRATI CONSIGLIATI:	Una mano incrociata.
SPESSORE CONSIGLIATO:	50-60 micron sul film secco.
RESA TEORICA¹:	6 m ² /kg.

RIVERNICIABILITA': Dopo completo appassimento ad aria.

STABILITA' ALLO STOCCAGGIO: 12 mesi in confezione integra, in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

¹ La resa teorica è calcolata allo spessore consigliato e su superfici piane e regolari.

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze e servono per fornirVi indicazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di impiego. Esse non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti o la loro idoneità per una determinata applicazione. Garantiamo la qualità del nostro prodotto nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita.